

4. РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЛОПАСТЕЙ ВИНТОВ ТИПА РОТОЛ (по инструкции ВИАМ)

Ремонт лако-красочного покрытия

Ремонт заключается в зачистке наждачной бумагой поврежденных мест (трещин, шероховатостей и т. п.) и шпаклевке одним-двумя слоями нитрошпаклевкой АШ24, АШ22 или АШ6 с промежуточной сушкой 1—2 часа и последующей зачисткой шкуркой и сукном каждого слоя.

Затем производится окраска двумя-тремя слоями нитроэмали соответствующего цвета с промежуточной сушкой 1—2 часа и последующей зачисткой шкуркой и протиркой сукном каждого слоя.

Ремонт твердого покрытия

Ремонт можно производить путем многократного нанесения целлULOидного клея или нитроклея АК20 до получения плёнки требуемой толщины. Сушка каждого слоя 1 час. Перед нанесением клея, необходимо обрезать кромки повреждённого участка твердого покрытия, зачистить циклей или личной пилой и зашкурить наждачной или стеклянной бумагой. Кромки разорванной металлической сетки закрепить оцинкованными гвоздями.

Вместо многократного нанесения целлULOидного клея можно ремонтировать путём наложения на первый слой целлULOидного клея предварительно размягчённого куска целлULOида. Наложенный кусок целлULOида для удаления пузырьков воздуха и плотного прилегания тщательно притирается к поверхности лопасти тампоном, слегка смоченным в ацетоне или разжижителе РДВ.

Для лучшей приклейки целлULOида следует сделать запрессовку его на лопасти, создав через промежуточную резиновую прокладку давление, равное 1—2 кг/см² в течение 2—3 час. После окончательного затвердения неровности покрытия срезать острым ножом, зачистить циклей или личной пилой, зашкурить, подшпаклевать и покрыть эмалью соответствующего цвета.

Приготовление целлULOидного клея производится путём растворения мелких кусков целлULOида в ацетоне или разжижителе в закрытом сосуде в течение суток. Через сутки разбухший целлULOид при перемешивании легко растворяется. Вязкость клея должна соответствовать вязкости нитроклея АК20.

Способ размягчения целлULOида заключается в следующем.

Куски целлULOида, выкроенные на 20—25% меньше ремонтируемого участка (после размягчения целлULOид легко вытягивается), погружаются на 1—2 мин. в ацетон, затем в течение 15—20 мин. выдерживаются в парах ацетона на металлической сетке над поверхностью ацетона в закрытом соуде. Появление морщин на поверхности свидетельствует о размягчении целлULOида.

Ремонт оковки

Бмятины, шероховатости и пробоины ремонтируются пропайкой оловянно-свинцовистыми припоями.

При больших повреждениях оковки производится замена повреждённой