

Рис. 114. Запрессовка лопасти винта при наращивании

на величину, равную толщине покрытия. Обработанный конец лопасти очищается от пыли и жировых пятен (ветошью, смоченной в ацетоне или в растворителе РДВ), грунтуется последовательно слоями пониженной и нормальной вязкости целлулоидного клея. После нанесения каждого слоя — выдержка 1—2 часа. Затем наносится трехслойный целлулоидный клей и сразу на него накладывается ткань АЛКР (можно бязь, миткаль, старое полотно с самолётов, освобожденное от лакового покрытия). После тщательного разравнивания для удаления морщин и лучшего прилегания на полотно наносится слой целлулоидного клея.

Через 1—2 часа поверхность зачистить наждачной бумагой и протереть. Затем снова нанести целлулоидный клей и наложить на него выкроенный на 20% меньше и размягченный лист целлулоида, тщательно протереть до полного удаления пузырьков и морщин и после 30—40 мин. выдержки запрессовать в ящике при помощи струбцины




Рис. 115. Запрессовка лопасти винта при оклейке целлулоидом

или груза через листовые резиновые прокладки, покрытые тальком (рис. 115).

Новый лист целлулоида соединяется со старым на ус. Выдержка под прессом не менее двух часов, а после снятия пресса — 24 часа.

Образовавшиеся неровности устраняются подмазкой целлулоидного клея или нитроклея АК20 с последующей зачисткой. Наклеивание целлулоида может быть заменено многократным нанесением целлулоидного клея или нитроклея АК20 с сушкой каждого слоя 1 час.

Оковка лопасти производится латунью, железом или жестью, крепится шурупами и заклёпками. Головки шурупов и заклёпок и неровности оковки пропаиваются с последующей зачисткой. Перед окончательной отделкой лопасти поверхность её обезжиривается протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или разжижителе РДВ.

Затем производится: грунтовка нитроэмалью и сушка в течение 1—2 час.; местное и общее шпаклевание нитрошпаклевкой АШ24, АШ22 или АШ6 с последующей сушкой после каждой операции в течение 1 часа и зачисткой; окрашивание поверхности двумя-тремя слоями нитроэмали соответствующего цвета с сушкой каждого слоя в течение 1—2 час. и последующей зачисткой.